

# ステッカーワークショップ

有限会社オーエフ商会  
TEL：052-776-8889  
www.omnifunction.co.jp

名古屋市名東区よもぎ台 1-1701-2 〒465-0091  
FAX：052-776-6857  
www.sticker-workshop.jp

## ＜BCSタイプ水転写ステッカーの貼り方＞

このタイプはステッカーを貼った後にクリア塗装で仕上げることが前提のステッカーです。

台紙にステッカーの輪郭が印刷してあります。台紙ごとぬるま湯に20秒程度浸して下さい。台紙の印刷面を上にして浸して下さい。一旦丸まり、再度フラットになるのが目安です。

そのまま、台紙の印刷面を上にして貼る位置にステッカーを置いてください。  
台紙の上から軽く水を押し出すように軽く拭いてください。  
台紙を**ゆっくりとスライド**させてください。ステッカーだけが貼る位置に残ります。  
必ず台紙をスライドさせてください。  
ステッカーの厚みが薄いので十分に気をつけて台紙をスライドさせてください。

ステッカー内部の水分を十分に除去して下さい。スライドさせた台紙を半切、三つ折にし曲げた端面をヘラ代わりに、ステッカーの上を軽くスライドして水を抜いて下さい。台紙を剥がした後にステッカーにシワがある場合はステッカーを引っ張らないように、折り曲げた台紙でシワを伸ばすようにお願いします。

本来は乾燥炉に入れて乾燥させますが、自然乾燥で水分が消えるまで十分に乾燥させていただいても結構です。ヘアドライヤーで乾燥させていただいても問題ありません。水分を除くことが大切です。

乾燥させ、表面の熱がないことを確認いただき、クリア塗装仕上げしてください。クリア塗装後も十分に乾かしてください。クリア塗装後の乾燥条件は120度C 20分ですが、乾燥炉が無い場合は自然乾燥で十分に乾燥させるようにお願いします。

ステッカーの接着層の面積が広く感じられますが、クリア塗装で仕上げると目立たなくなります。

以上