

# ステッカーワークショップ

有限会社オーエフ商会  
TEL: 052-776-8889  
www.omnifunction.co.jp

名古屋市名東区よもぎ台 1-1701-2 〒465-0091  
FAX: 052-776-6857  
www.sticker-workshop.jp

## ＜HRNTタイプ水転写ステッカー＞

HRNTはのりしろがステッカーからはみ出しませんのできれいな仕上がりです。  
このステッカーは標準品の水転写タイプよりも価格的には高価になります。基本的にはステッカーの上からクリア仕上げすることが前提のステッカーですが、クリア仕上げなしでもご使用いただけます。

HRNT水転写ステッカーの特徴はステッカー部の接着剤部分がはみ出ることなく印刷面だけが表面に残ります。構造は3層になっています。

保護紙
フィルム
印刷面
台紙

フィルムの色はピンクです。  
(台紙にフィルムと印刷部分が貼り付いています)

- 1) 25度Cから35度C程度のぬるま湯に30秒から40秒程度ステッカーを台紙ごと浸します。
- 2) 台紙からピンク色のフィルム(印刷面はフィルムについてきます)をゆっくりと剥がします。ピンクのフィルムにステッカーが付いています。
- 3) フィルム(印刷面を含めて)を貼りたい箇所へ貼り付けます。ステッカーの中に空気や水がある場合はスクイージや濡れた布、剥がした台紙などで水分、空気を出すようにしてください。この処理が十分でないと、4)の乾燥させる工程で空気をはじける場合があります。また、糊が他の箇所に付着した場合はきれいにふき取ってください。
- 4) 理想な乾燥条件は60～80℃、約20分ですが、ヘアドライヤーなどで十分乾燥させて下さい。然乾燥で等で乾燥させていただいても構いません。
- 5) 上記4)の熱が冷めましたらピンクの透明のフィルムをゆっくりと剥がしてください。印刷面が表面に残ります。乾燥が十分でない場合は、フィルムと印刷面がうまく分離しない場合がありますので、4)の乾燥工程は十分をお願いします。
- 6) クリアラッカーを吹いてラッカーを乾燥させてください。  
クリアの乾燥条件はクリアの種類によります(60度から150度/20分)  
クリアラッカーなしでもご使用いただくことができます。  
クリアラッカーを使用しない場合でも60度から150度で20分間乾燥させてください。

よろしくご検討のほどお願いいたします。

以上